






	POWER LINE Séparation et lubrification – le pack complet			SPRAY LINE Simple et rapide – une grande efficacité sur une petite surface	
	HeBoCoat® PL-E 125	HeBoCoat® PL-EA 125	HeBoCoat® PL-E 200	HeBoCoat® SL-E 125	HeBoCoat® SL-E 200
<b>Base</b>	Éthanol	Éthanol / Acétone	Éthanol	Éthanol	Éthanol
<b>Liant</b>	SiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	Polymère	SiO <sub>2</sub>	Polymère
<b>Résistance du liant</b>	~ 900 °C	~ 900 °C	~ 300 °C	~ 900 °C	~ 300 °C
<b>Teneur en matières solides</b>	22,5 %	22,5 %	24,0 %	22,5 %	24,0 %
<b>Nitride de bore</b>	12,5 %	12,5 %	20,0 %	12,5 %	20,0 %
<b>Couleur</b>	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Adhérence</b>	+++	++	+	+++	+
<b>Effet séparateur</b>	++	++	++	++	++
<b>Effet lubrifiant</b>	+	+	++	+	++
<b>Application</b>					

+++ excellent / ++ très bien / + bien / o moyen

Les valeurs présentées ici sont des données générales relatives au produit et elles sont mentionnées à titre indicatif ; elles ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Elles sont soumises à une plage de tolérance spécifique aux conditions de fabrication et elles correspondent à l'état actuel de la technique. Sous réserve de modification des données résultant d'une amélioration du produit et des processus de production. Toujours vérifier l'absence d'atteinte aux droits des tiers et remédier à une telle situation, le cas échéant.