









	POWER LINE Distacco e lubrificazione – l'intero pacchetto					EXPERT LINE Lo specialista sul campo		
	HeBoCoat® PL-W 130	HeBoCoat® PL-W 200	HeBoCoat® PL-W 250	HeBoCoat® PL-W 300	HeBoCoat® PL-W 310	HeBoCoat® EL-W 100	HeBoCoat® EL-W 250	HeBoCoat® EL-W 300
Base	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Legante	Composto del boro	Polimero	Ossido di alluminio	Polimero	no	minerale	Ossido di alluminio	no
Resistenza del legante	~ 400 °C	~ 300 °C	~ 900 °C	~ 300 °C	non disponibile	~ 900 °C	~ 900 °C	non disponibile
Contenuto di solidi	16 %	23 %	37 %	32 %	30 % +/- 1 %	14 %	37 %	30 %
Nitruro di boro	13 %	20 %	25 % *	30 %	30 % +/- 1 %	~ 10,5 %	25 %	29 %
Colore	Bianco	Dal bianco all'ambra	Grigio	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Aderenza	+	+	++	+	o	++	++	+++
Azione di distacco	++	++	+	++	+++	++	++	++
Azione lubrificante / di scorrimento	++	++	+	++	+++	++	+	++
Lavorazione								

+++ eccellente / ++ ottimo / + buono / o medio

* Il prodotto HeBoCoat® PL-W 250 contiene nitruro di boro e altri componenti ceramici.

I valori riportati su questa brochure sono generici, da intendersi puramente indicativi e non riferiti ad applicazioni specifiche. I dati di prodotto potrebbero differire da quanto indicato. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in qualsiasi momento in funzione di ulteriori sviluppi tecnici. Poiché il processo di elaborazione coinvolge aspetti fuori del nostro controllo, verificare le indicazioni fornite mediante prove preliminari, soprattutto per applicazioni da parte di terzi. Controllare autonomamente che i diritti di terzi non vengano violati e, se necessario, eliminare la violazione.

Henze BNP AG . Phone: +49 8374.589 97-0 . Fax: +49 8374.589 97-99 . info@henze-bnp.de . www.henze-bnp.de